

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年5月6日 (06.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/037506 A1(51) 国際特許分類⁷: B29C 33/72,
F26B 5/08, 11/18, 21/00 // B29L 11:00

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/013623

(22) 国際出願日: 2003年10月24日 (24.10.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2002-311064

2002年10月25日 (25.10.2002) JP

特願 2002-378060

2002年12月26日 (26.12.2002) JP

特願 2003-361066

2003年10月21日 (21.10.2003) JP


(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): セイコー
エプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION)
[JP/JP]; 〒163-0811 東京都 新宿区 西新宿二丁目4番
1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 細田 隆志

(HOSODA, Takashi) [JP/JP]; 〒392-8502 長野県 諏訪
市 大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会
社内 Nagano (JP). 佐野 良夫 (SANO, Yoshio) [JP/JP];
〒392-8502 長野県 諏訪市 大和三丁目3番5号 セ
イコーエプソン株式会社内 Nagano (JP). 唐沢 勲
(KARASAWA, Isao) [JP/JP]; 〒392-8502 長野県 諏訪市
大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
Nagano (JP).(74) 代理人: 塚本 英雄 (TSUKAMOTO, Hideo); 〒
220-0023 神奈川県 横浜市西区 平沼一丁目40番
17-710号 Kanagawa (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, PH, SG, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).添付公開書類:
— 国際調査報告書2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。(54) Title: SCRUB WASHING METHOD, SCRUB WASHING DEVICE, LENS FORMING DIE DRYING METHOD, LENS
FORMING DIE DRYING DEVICE, AND PLASTIC LENS MANUFACTURING METHOD(54) 発明の名称: スクラブ洗浄方法、スクラブ洗浄装置、レンズ成形型乾燥方法、レンズ成形型乾燥装置及びプラ
スチックレンズの製造方法(57) Abstract: A scrub washing method, wherein a self-washing step for
washing an elastic polishing body (230) itself by deforming the elastic polish-
ing body (230) by pressing the elastic polishing body (230) against a pressing
part (220) while supplying liquid L to the elastic polishing body (230) while
rotating the elastic polishing body (230) is rotating to a scrub washing step
for washing lens forming dies (1, 2) while supplying the liquid between the
surfaces of the lens forming dies (1, 2) and the elastic polishing body (230)
by pressing the elastic polishing body (230) against the surfaces of the lens
forming dies (1, 2) while the lens forming dies (1, 2) and the elastic polishing
body (230) are rotating, and, in a dry step, dry air is supplied after hot wa-
ter is supplied to the rotating lens forming dies (1, 2), whereby since foreign
matter and dirt on the surfaces of the lens forming dies for molding a plastic
lens can be surely removed and the lens forming dies can be cleaned without
leaving any frost and stain.(57) 要約: レンズ成形型 1, 2 を回転させると共に、弾性研磨体
230 を回転させつつレンズ成形型 1, 2 表面に押し当てながら
液体をレンズ成形型 1, 2 表面と弾性研磨体 230 の間に供給し
ながらレンズ成形型 1, 2 を洗浄するスクラブ洗浄工程に、弾性
研磨体 230 を回転させつつ液体 L を弾性研磨体 230 に供給しな
がら弾性研磨体 230 を押し当て部 220 に押し当てることによ
って変形させて弾性研磨体 230 自体を洗浄する自己洗浄工程を加える。乾燥工程では、温水を回転しているレンズ成形体 1, 2 に供給した後、乾燥空気を供給する。プラスチック
クレンズを成形するレンズ成形型表面の異物や汚れを確実に除去し、水やけやシミを残さないで清浄化できる。

明細書

スクラブ洗浄方法、スクラブ洗浄装置、レンズ成形型乾燥方法、レンズ成形型乾燥装置及びプラスチックレンズの製造方法

5

技術分野

本発明は、プラスチックレンズを注型重合成形するレンズ成形型を洗浄し、乾燥する技術及びレンズ成形型を用いたプラスチックレンズの製造方法に関する。

10 背景技術

第1図に、従来より知られているプラスチックレンズの注型重合による成形方法のフローチャートを示す。プラスチックレンズの成形方法は、凹型と凸型を準備し、これらの少なくとも成形面を研磨剤や薬液を用いて洗浄した後、水で洗浄し、更に乾燥して清浄化した凹型と凸型をテープモールド法等で組み立て、硬化性組成物を注入し、

15 硬化性組成物を重合、硬化させた後、脱型する工程を有する。

第2図にテープモールド法の概要を示す。第2図(a)に示すように、凸面成形用のガラス製のレンズ成形型(凹型)1と凹面成形用のガラス製のレンズ成形型(凸型)2を準備し、第2図(b)に示すように、これらの凹型1の凸面成形面11と凸型2の凹面成形面21とを対向配置させ、これらのレンズ成形型1, 2の周面に粘着テープ3を巻いてこれらの型の間の空隙を封止してレンズ成形型組立体5を組み立てるものである。

20 プ3を巻いてこれらの型の間の空隙を封止してレンズ成形型組立体5を組み立てるものである。

第3図に硬化性組成物注入工程の一例を示す。組み立てられたレンズ成形型組立体

5 の型間の隙間（キャピティ）4 に硬化性組成物 6 を注入し、キャピティ 4 を硬化性組成物 6 で満たした後、粘着テープ 3 に設けられた注入口を封止する。その後、熱あるいは紫外線等のエネルギーにより硬化性組成物 6 を硬化させてプラスチックレンズを得ることができる。

- 5 レンズ成形型 1, 2 に汚れや異物が存在すると得られるプラスチックレンズに転写され、光学面に直接悪影響を与えるため、完全に除去する必要がある、粘着テープ 3 を巻く直前にこれらのレンズ成形型 1, 2 の少なくとも成形面 11, 21 を精密洗浄し、清浄度を保ったままレンズ成形型組立体 5 を組み立てる方法が採用される。

- 10 レンズ成形型 1, 2 の洗浄方法としては、特開 2000-102932 公報の実施例に記載されているような洗浄剤を使用し、超音波で洗浄する方法がある。特開平 5-84755 号公報の実施例に記載のモールド洗浄においては、スポンジロールを使用して洗浄する方法が記載されている。この洗浄では、水を供給しながらウレタンフォームによるスクラブ洗浄を行っている。また、特開平 11-48117 号公報に記載の光学部材の表面改質方法においては、研磨剤を含有する樹脂を湿潤させて軟化させたもので表面を擦る方法が記載されている。

これらの洗浄方法の中でも、弾性研磨体でレンズ成形型を擦って洗浄するスクラブ洗浄が最も良好にレンズ成形型の汚れを除去できる。この場合、研磨剤を介在させることにより、取れ難い汚れも除去することができる。

- 20 しかしながら、スポンジロールや研磨剤を含有する樹脂を湿潤させて軟化させた弾性研磨体で洗浄するスクラブ洗浄方法は、レンズ成形型を洗浄した後に弾性研磨体に汚れや異物が残る場合がある。これらの汚れや異物が弾性研磨体に付着したままレンズ成形型の洗浄を行うと、レンズ成形型の表面に汚れや異物を転写したり、キズをつ

けたりする場合がある。レンズ成型型の表面に存在する汚れや異物、キズは、成形後のレンズ光学面に直接悪影響を与え、歩留まりが低下するという問題がある。また、スポンジロールや研磨剤を含有する樹脂を湿潤させて軟化させた弾性研磨体で洗浄する方法においては、長時間洗浄を行わない場合、弾性研磨体が乾燥して、その状態で
5 洗浄を行うとレンズ成型型の成形面にキズがついてしまうという問題がある。レンズ成型型の成形面のキズは最終的にレンズに転写され、不良となって歩留まりを低下させる原因となる。

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、第一の目的は、レンズ成型型に汚れを残さずに、なおかつキズをつけないように洗浄することができるスクラブ洗浄方法及
10 びスクラブ洗浄装置を提供することにある。

また、レンズ成型型 1, 2 を洗浄した後は水で濡れたレンズ成型型 1, 2 を乾燥する必要がある。レンズ成型型 1, 2 表面に水やけ、しみ等の欠点があるとレンズ光学面にこれらの欠点を転写してしまう。そのため、水で濡れたレンズ成型型 1, 2 の乾燥工程は、これらの欠点を生じないように乾燥する必要がある。

15 従来、水で濡れたレンズ成型型を乾燥する方法としては、フロン系、アルコール系又は塩素系等の有機溶剤を使用して乾燥する方法（例えば、特開平 5 - 1 1 4 5 9 4 号公報、特開平 5 - 1 8 5 0 4 2 号公報参照）、純水中に浸漬して引き上げた後水切り乾燥する方法（例えば、特開平 6 - 2 3 0 3 2 5 号公報、特開平 5 - 5 0 0 4 6 号公報参照）、有機溶剤を使用しない方法として、圧縮空気を噴出して水を吹き飛ばす方法
20 が提案されている（例えば、実開平 5 - 4 0 7 9 5 号公報、特開平 5 - 1 9 3 1 2 3 号公報参照）。また、水でぬれた光学部品に温風を吹き付けて暖めた後エアーで乾燥する方法も提案されている（例えば、特開平 7 - 1 2 4 5 2 9 号公報、特開平 1 0 - 1

9 9 8 5 4号公報参照)。さらに、光学部品を密閉容器内に入れ真空乾燥する方法（例えば、特開平5-172461号公報参照）、光学部品を振動させて水切りする方法も提案されている（例えば、特開平5-127397号公報参照）。

しかしながら、フロン系の有機溶剤を用いる乾燥方法は、オゾン層破壊物質を使用
5 しているため、環境負荷が大きい。アルコール系又は塩素系等の有機溶剤を使用して乾燥する方法では引火性物質を使用しているため、装置を防爆仕様にする必要がありコストがかかる。回転による水切り乾燥は、浸漬方式と比較して装置が小型化でき1枚毎に処理できるなどの利点があるものの、光学部品の外周部に水分が残りやすく乾燥に時間がかかる欠点がある。純水中に浸漬して引き上げた後水切り乾燥する方法で
10 は、容量の大きな浸漬槽が必要なため装置が大掛かりになること、またレンズ成型型を保持する治具が必要になるなどの問題がある。圧縮空気を噴出して水を吹き飛ばす方法では、吹き飛ばされた水がレンズ成型型の表面に再付着し、水やけ、しみ等を起こす問題がある。水でぬれた光学部品に温風を吹き付けて暖めた後エアーで乾燥する
15 方法では、工程が長くなることと光学部品の温度制御が困難になり品質が保てなくなる問題がある。光学部品を密閉容器内に入れ真空乾燥する方法や光学部品を振動させて水切りする方法は、いずれも装置が大掛かりなものになってしまう欠点がある。

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、第2の目的は、レンズ成型型を乾燥する際に、有機溶剤を使用せず、真空乾燥等の大掛かりな設備を必要としないで、水やけやシミ等を残さずに良好な外観品質を得ることができるレンズ成型型乾燥方法及び
20 レンズ成型型乾燥装置を提供することにある。

また、第3図に示したレンズ成型型組立体5への硬化性組成物6の注入工程は次のように行われている。まず、粘着テープ3の所定の位置に下穴加工を施し、下穴部に

注入ノズル7を挿入する。凸レンズ用のレンズ成形型組立体5は外周部における2枚のレンズ成形型1, 2の間隔が狭いので、その間に挿入が可能なように、先端が非常に細い注入ノズル7を使用する。圧力容器8内に圧力を加えて圧力容器8に充填されている硬化性組成物6を配管9とバルブ10を介して注入ノズル7へ圧送することにより注入し、キャビティ4内が硬化性組成物6で満たされたのを検知してバルブ10を閉じて注入を終了させた後、注入口を封止する。

このような注入方法には、次のような問題点があった。即ち、レンズ成形型組立体5のキャビティ4の容積は10ml程度のものから100ml程度ものまで存在する。しかし、注入ノズル7の先端は非常に細いので、生産能力を高めるためには、充填する硬化性組成物6を加温して粘度を低くすることで、注入流量を増大させる必要がある。そのため、圧力容器8の壁面にヒーター11を配置すると共に、配管9にもヒーター12を巻いて硬化性組成物6を加温して充填するようになっている。ところが、硬化性組成物6を加温した場合、成形して得られるプラスチックレンズ内に光学歪みが発生し、歩留まりが低下する場合がある。

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、第3の目的は、プラスチックレンズを注型重合するレンズ成形型組立体に硬化性組成物を加温して注入しても、得られるプラスチックレンズの光学歪みの発生を抑制して歩留まりを向上させることができるプラスチックレンズの製造方法を提供することにある。

発明の開示

上記第1の目的を達成するため、本発明は、プラスチックレンズを成形するレンズ成形型を回転させると共に、弾性研磨体を回転させつつ前記レンズ成形型表面に押し

当てながら液体を前記レンズ成形型表面と前記弾性研磨体の間に供給して前記レンズ成形型を洗浄する洗浄工程と、前記弾性研磨体を回転させつつ液体を前記弾性研磨体に供給しながら前記弾性研磨体を変形させて前記弾性研磨体を洗浄する自己洗浄工程とを有することを特徴とするスクラブ洗浄方法を提供する。

- 5 洗浄工程において弾性研磨体でレンズ成形型をスクラブ洗浄し、自己洗浄工程において洗浄に用いた弾性研磨体自体を洗浄し、弾性研磨体に付着していた汚れや異物を洗浄することができる。自己洗浄工程を行うことにより、弾性研磨体からレンズ成形型に汚れや異物が再付着することを防止できる。また、自己洗浄工程を行うことにより、弾性研磨体の乾燥を防止することができる。そのため、レンズ成形型に汚れを残
- 10 さずになおかつキズをつけないように洗浄することができる。

- 洗浄工程及び自己洗浄工程における液体として、研磨剤を水に分散させたスラリーを用いることによって、洗浄工程においては、研磨剤を水に分散させたスラリーをレンズ成形型表面と弾性研磨体の間に供給し、研磨剤を介してレンズ成形型表面を研磨し、汚れを効果的に除去することができる。自己洗浄工程においては、弾性研磨体に
- 15 供給することによって弾性研磨体自身を効果的に洗浄することができる。

- 洗浄工程及び自己洗浄工程における液体として、水を用いることによって、洗浄工程においては、水でレンズ成形型表面をスクラブ洗浄して清浄化することができる。自己洗浄工程においては、水で弾性研磨体を洗浄し、弾性研磨体自身に付着していた汚れや異物を除くことができる。
- 20 自己洗浄工程においては、棒状体と弾性研磨体とを相互に押し当てることによって弾性研磨体を大きく変形させることができるため、効果的に弾性研磨体を自己洗浄することができる。

洗浄工程と自己洗浄工程とを交互に行うことによって、洗浄工程間に自己洗浄工程を行い、常に清浄化した弾性研磨体で洗浄工程を行うことができるため、レンズ成型型に汚れを残さずになおかつキズをつけないように洗浄することができる。

第1の目的を達成するため、本発明は、プラスチックレンズを成形するレンズ成型型を保持して回転させる成型型保持部と、前記成型型保持部と離間して設けられた押し当て部と、弾性研磨体を保持して回転させる研磨体保持部と、前記弾性研磨体を前記レンズ成型型に押し当てながら前記弾性研磨体又は前記レンズ成型型を相対移動させる洗浄動作と前記弾性研磨体を前記押し当て部に押し当てる自己洗浄動作を行うように前記成型型保持部及び／又は前記研磨体保持部を動作させる操作部と、液体を前記洗浄動作と前記自己洗浄動作を行っている前記弾性研磨体に供給する液体供給部とを有することを特徴とするスクラブ洗浄装置を提供する。

成型体保持部でレンズ成型型を保持して回転させつつ、研磨体保持部で弾性研磨体を保持して回転させると共に、液体供給部から液体を供給しながら、操作部で弾性研磨体をレンズ成型型の表面に押し当てながら移動させることによって洗浄工程が行われる。また、液体供給部から液体を供給しながら、操作部で研磨体保持部によって回転されている弾性研磨体を押し当て部に押し当てることによって自己洗浄工程が行われる。

操作部が、洗浄動作と自己洗浄動作とを交互に行うと共に、洗浄動作が一定時間行われないときに、自己洗浄動作を行うようにすることが好ましい。これによって、洗浄動作が行われない時間が長いと弾性研磨体が乾燥するおそれがあるため、洗浄動作が一定時間行われないときに、自己洗浄動作を行うことによって弾性研磨体の乾燥を防止してレンズ成型型にキズが付くことを防止することができる。

液体供給部が、研磨剤を水に分散させたスラリーを供給することが好ましい。研磨剤を水に分散させたスラリーをレンズ成型型表面に供給することによって、研磨剤を介してレンズ成型型表面を研磨し、汚れを効果的に除去することができる。

液体供給部が、水を供給することが好ましい。水でレンズ成型型表面をスクラブ洗浄して清浄化することができると共に、水で弾性研磨体を洗浄し、弾性研磨体自身に付着していた汚れや異物を除くことができる。

上記第2の目的を達成するため、本発明は、プラスチックレンズを成形するレンズ成型型を回転させながら所定の温度に加熱した水を前記レンズ成型型表面に供給する温水供給工程と、温水供給工程後、前記レンズ成型型を回転させながら前記レンズ成型型表面に乾燥空気を供給する乾燥工程とを有することを特徴とするレンズ成型型乾燥方法を提供する。

回転しているレンズ成型体に加温した水を注ぐことによって、レンズ成型型表面の汚れや異物を洗浄化することができると共に、レンズ成型型を加温し、レンズ成型型を回転させながら乾燥空気を供給することによって、レンズ成型型表面に均一な薄い水膜が形成された後、表面の水がレンズ成型型の蓄熱や温水自身の熱で蒸発するため、レンズ成型型表面に水やけ、しみ等の欠点を残さずに乾燥することができる。そのため、有機溶剤を使用せず、真空乾燥等の大掛かりな設備を必要としないで、良好な外観品質を得ることができる。

加熱した水が純水であることが好ましい。純水を用いることによって、レンズ成型型表面に水やけ、しみ等の欠点を残さずに乾燥することができる。

上記第2の目的を達成するため、本発明は、プラスチックレンズを成形するレンズ成型型を保持して回転させる成型型保持部と、前記レンズ成型型の表面に所定の温度

に加熱した水を供給する温水供給部と、前記レンズ成形型の表面に乾燥空気を供給する乾燥空気供給部とを有することを特徴とするレンズ成形型乾燥装置を提供する。

成形体保持部で保持され回転されているレンズ成形体に温水供給部から加温した水を供給することによって、レンズ成形型表面の汚れや異物を洗浄化することができる
5 と共に、レンズ成形型を加温することができる。また、成形体保持部で保持され回転されているレンズ成形体に乾燥空気供給部から乾燥空気を供給することによって、乾燥を行うことができる。温水供給工程でレンズ成形型表面に均一な薄い水膜が形成された後、乾燥工程で表面の水がレンズ成形型の蓄熱や温水自身の熱で蒸発するため、レンズ成形型表面に水やけ、しみ等の欠点を残さずに乾燥することができる。

10 乾燥空気供給部が成形型保持部の上方に配置され、成形型保持部の周りを囲むカバ一部材の下部に排気口が設けられている構造とすることが好ましい。乾燥空気が下降流となって成形体保持部に保持されているレンズ成形型の上面の水をすばやく乾燥させることができる。

上記第3の目的を達成するため、本発明は、一対のレンズ成形型を所定間隔離間させ
15 せて対向配置させ、前記レンズ成形型間の隙間を封止してレンズ形状のキャビティを形成し、前記キャビティに硬化性組成物を充填し、前記硬化性組成物を硬化させてプラスチックレンズを成形するプラスチックレンズの製造方法において、前記硬化性組成物を室温より高い温度に加熱又は室温より低い温度に冷却すると共に、前記一対の
20 レンズ成形型の温度を前記硬化性組成物の温度 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 未満に加熱又は冷却することを特徴とするプラスチックレンズの製造方法を提供する。

レンズ成形型の温度と硬化性組成物の温度差が大きいと、充填した硬化性組成物に対流が生じ、対流が発生した状態で硬化性組成物を硬化させると、内部歪みが発生し、

得られるレンズの光学特性が損なわれる。プラスチックレンズを注型重合するレンズ成形型組立体に硬化性組成物を加温して注入しても、レンズ成形型の温度と硬化性組成物の温度差を小さくすることによって硬化性組成物の対流の発生を抑制し、成形されたレンズに歪みが発生することを抑制して歩留まりを向上させることができる。

- 5 一対のレンズ成形型を所定の温度に加熱した水で洗浄及び／又は乾燥することにより加熱することが好ましい。洗浄工程と乾燥工程でレンズ成形型を加熱することにより、別個の加熱装置が不要になり、装置を簡略化してコストを低減することができる。

図面の簡単な説明

- 10 第1図は、プラスチックレンズの注型重合成形の工程を示すフローチャートである。

第2図（a）は凹型と凸型のレンズ成形型を示す側面図であり、第2図（b）はこれらの凹型と凸型を粘着テープを用いて組み立てたレンズ成形型組立体を示す斜視図である。

- 15 第3図は、レンズ成形型組立体に硬化性組成物を注入する工程を説明する概念図である。

第4図は、レンズ成形体洗浄装置の概要を示す平面図であり、第4図（a）はレンズ成形体を搬送装置が搬送中の状態を示し、第4図（b）は洗浄中の状態を示す。

- 第5図は、搬送装置の掴み部の構造を示す概略構成図であり、第5図（a）は掴み部がレンズ成形体を掴む直前の状態を示し、第5図（b）は掴み部がレンズ成形体を
20 掴んでいる状態を示し、それぞれ上側は側面図、下側は平面図である。

第6図は、スクラブ洗浄装置の概略の構造を示す構成図である。

第7図は、自己洗浄装置の概略の構造を示す構成図である。

第 8 図は、乾燥装置の概略の構造を示す構成図である。

第 9 図は、他の乾燥装置の概略の構造を示す構成図である。

発明を実施するための最良の形態

- 5 以下、本発明の実施の形態について説明するが、本発明は以下の実施の形態に限定されるものではない。

プラスチックレンズの注型重合による成形工程は、第 1 図のフローチャートに示したように、レンズの凸面成形面 1 1 を有する凹型 1 とレンズの凹面成形面 2 1 を有する凸型 2 を準備し、これらの少なくとも成形面を洗浄する洗浄工程、水で洗浄して研
10 磨剤等を除去する水洗浄工程、水で濡れたレンズ成形型を乾燥する乾燥工程、これらの一連の洗浄化工程を経て清浄化した凹型 1 と凸型 2 を第 2 図に示したようにテープ
モールド法等で組み立てる型組立工程、第 3 図に示したように、硬化性組成物を組み立てたレンズ成形型組立体 5 のキャビティ 4 内に充填する硬化性組成物注入工程、充
15 填した硬化性組成物 6 を重合、硬化させる重合工程、最後に硬化したプラスチック
レンズからレンズ成形型 1, 2 を脱離してプラスチックレンズを得る脱型工程を有する。
成形されたプラスチックレンズが眼鏡レンズである場合には、この後に研磨加工、染色加工、ハードコート膜形成加工、反射防止膜形成加工等を選択的に施して装用者に
届けられる最終的なプラスチック眼鏡レンズが得られる。

- 上記第 1 の目的を達成する本発明のスクラブ洗浄方法及びスクラブ洗浄装置は、上
20 記成形工程の中の洗浄工程及び水洗浄工程で用いられる。

第 4 図に、これらのスクラブ洗浄装置 2 台とレンズ成形型乾燥装置を直列に連結したものを並列に配置し、凹型と凸型のそれぞれに対してスクラブ洗浄工程、水洗浄工

程及び乾燥工程を並列で連続して行うことができるレンズ成型型洗浄装置の平面図を示す。第4図(a)はレンズ成型体を搬送装置が搬送中の状態を示し、第4図(b)は洗浄中の状態を示す。

このレンズ成型型洗浄装置100は、クレーンエリア101内に第1スクラブ洗浄装置201と第1スクラブ水洗浄装置301と第1乾燥装置401が一行に配置され、これらと対向して第2スクラブ洗浄装置202と第2スクラブ水洗浄装置302と第2乾燥装置402とが一行に配置されている。それぞれの装置の周囲は有底円筒形のカバー部材203, 303, 403で囲われている。クレーンエリア101内にはこれらの装置にレンズ成型型1, 2を搬入し、搬出する搬送装置500が設置されている。搬送装置500は左側の搬入側から右側の搬出側へ中央に長く延伸している細長い主アーム501を有し、この主アーム501は搬入側と搬出側へ所定距離を往復運動する。この主アーム501にそれぞれの装置に対応して主アーム501と直交する4本の横アーム511, 512, 523, 514の中央部が上下移動可能に設けられ、それぞれの横アーム511, 512, 523, 514の両端部にはレンズ成型型1, 2を挟んで支持する同一の構造の掴み部520が合計8個設けられている。それぞれの掴み部520は主アーム501の往復運動に伴って揃って移動する。

第5図に掴み部520の概略構成を示す。掴み部520は、支持アーム521に互いに離間接近するように駆動される一対の挟みアーム522の片側が支持されており、挟みアーム522からそれぞれ垂直方向に垂下する円柱型のフィンガー部523がそれぞれ2つ設けられている。挟みアーム522の相互の接近によりフィンガー部523がレンズ成型型1, 2の側面を4箇所を押さえて支持し、挟みアーム522の相互の離間によりフィンガー部523がレンズ成型型1, 2を開放するようになっている。

第4図に示すように、搬送装置500はレンズ成形型1, 2を搬入側の待機位置から例えば凸型2を第1スクラブ洗浄装置201、第1スクラブ水洗浄装置301、第1乾燥装置401に順次搬入し、搬出すると同時に、例えば凹型1を第2スクラブ洗浄装置202、第2スクラブ水洗浄装置302、第2乾燥装置402に順次搬入し、

5 搬出する。洗浄装置が稼働しているときには、第4図(b)に示すように、搬送装置500の横アーム511、512、523、514がそれぞれの装置間に配置されるように主アーム501が配置されるようになっている。凹型1と凸型2はそれぞれこれらの装置により並列に順次スクラブ洗浄工程、水洗浄工程、乾燥工程を経て清浄化され、図示しない型組立装置へ同時に搬送されるようになっている。

10 第1スクラブ洗浄装置201、第1スクラブ水洗浄装置301、第2スクラブ洗浄装置202及び第2スクラブ水洗浄装置302の基本的な構成は同一である。以下では、凸型2を洗浄する場合を示しているが、凹型1でも全く同様である。

第6図に、これらを代表して第1スクラブ洗浄装置201の概略構成を示す。円筒形のカバー部材203(第4図参照)のほぼ中心には、凸型2を保持して回転させる

15 成形型保持部210が配置されている。成形型保持部210は回転軸211と回転軸211の上端に設けられている吸着チャック212を有する。回転軸211は中空で、垂直方向の軸を中心として図示しない駆動モータによって回転駆動される。吸着チャック212は凸型2を吸着保持するもので、回転軸211の中空部と連通している。

搬送装置500は円形の凸型2の幾何学中心を回転軸211の中心に合わせて凸型1

20 の下面を吸着チャック212に当接するように搬入する。図示しない真空配管が回転軸211の中空部に接続され、凸型2の下面が吸着チャック212に当接した後、吸着チャック212を真空引きして、凸型2の下面を吸着チャック212が吸着保持す

ることができるようになっている。保持された凸型 2 の上面は精密清浄が必要な凹面成形面 2 1 である。凹型 1 の場合は凸面成形面 1 1 が上面となり、下面が吸着保持される。また、カバー部材 2 0 3 の中には成型型保持部 2 1 0 と離間してカバー部材 2 0 3 に接近した位置に例えば丸棒状の押し当て部 2 2 0 (第 4 図参照) が配置されている。押し当て部 2 2 0 については後述する。

短軸円柱状の弾性研磨体 2 3 0 が研磨体保持部 2 4 0 にその周面が水平軸を中心として回転するように回転可能に保持されている。この研磨体保持部 2 4 0 は垂直方向に立っている支柱 2 4 1 を備え、支柱 2 4 1 はカバー部材 2 0 3 の外側に配置されている。支柱 2 4 1 は操作部 2 5 0 の駆動力で時計方向及び反時計方向の両方向に回転駆動されるようになっており、一定範囲で上下に上昇下降できるようになっている。支柱 2 4 1 の上端には水平方向に延伸する片持ちはりの支持アーム 2 4 2 の基端部が固定されて取り付けられている。支持アーム 2 4 2 の先端には水平方向の軸受け 2 4 3 が固定されている。この軸受け 2 4 3 にはフレックスシャフト 2 4 4 の一端部が支持され、軸受け 2 4 3 を通ったフレックスシャフト 2 4 4 の端部は弾性研磨体 2 3 0 の中心の中空部に固定されている。フレックスシャフト 2 4 4 の他方の端部はモーター 2 4 5 の回転軸と直結している。弾性研磨体 2 3 0 にはフレックスシャフト 2 4 4 を介してモーター 2 4 5 の回転が伝達される。そのため、弾性研磨体 2 3 0 は研磨体保持部 2 4 0 に水平方向の回転軸を中心として回転駆動可能に保持されている。また、操作部 2 5 0 の駆動により弾性研磨体 2 3 0 は支柱 2 4 1 の回転に伴って旋回可能になっており、更に支柱 2 4 1 の上昇下降に伴って上下に昇降可能になっている。

操作部 2 5 0 の駆動による支柱 2 4 1 の回転と上昇下降の制御は、例えばシーケンス制御によって行われる。操作部 2 5 0 は、成型型保持部 2 1 0 に保持されて回転し

ている凸型 2 のほぼ中心の上方に配置されている弾性研磨体 2 3 0 を下降させて回転している弾性研磨体 2 3 0 を回転している凸型 2 に押し付けて変形させ、回転している弾性研磨体 2 3 0 を凸型 2 の中心から端縁まで所定の速度で移動させる洗浄動作と、凸型 2 の端縁に達した弾性研磨体 2 3 0 を上昇させて凸型 2 から離す動作と、レンズ成形体 2 の端縁の上方に位置している弾性研磨体 2 3 0 を水平方向へ移動させて押し当て部 2 2 0 に押し当てる自己洗浄動作と、洗浄された凸型 2 が成型保持部 2 1 0 から搬送装置 5 0 0 で次の工程へ送られた後、新しい凸型 2 が成型保持部 2 1 0 に保持された後に、押し当て部 2 2 0 に押し当てている弾性研磨体 2 3 0 を凸型 2 の中心上方に配置する動作とを行い、これらの動作を繰り返すようになっている。

- 10 弾性研磨体 2 3 0 としては、液体透過性の研磨用スポンジを用いることができる。材質としては P V A、ウレタン、P P 等である。また、スポンジを成形する際に研磨剤が分散された P V A、ウレタン、P P 等のスポンジを用いることができる。研磨剤が分散された弾性研磨体 2 3 0 は、スクラブ洗浄装置 2 0 1, 2 0 2 とスクラブ水洗浄装置 3 0 1, 3 0 2 の両方で用いることができる。P V A は乾燥した状態では硬質
- 15 であり、湿潤状態で軟化してスポンジ状となる。弾性研磨体 2 3 0 の形状は、短軸円柱形状が一般的であるが、例えばドーム状であってもよく、その形状に制限はない。レンズ成型型 1, 2 を研磨する弾性研磨体 2 3 0 の周面に凹凸が付されていてもよく、滑らかであってもよい。

- 弾性研磨体 2 3 0 の上方に液体吐出口 2 6 0 が研磨体保持部 2 4 0 の水平アーム 2
- 20 4 2 に固定して設けられ、液体を弾性研磨体 2 3 0 の上方から吐出して弾性研磨体 2 3 0 に供給できるようになっている。液体吐出口 2 6 0 は、弾性研磨体 2 3 0 が動いても常に液体を弾性研磨体 2 3 0 に供給できるようになっている。弾性研磨体 2 3 0

は液体透過性のスポンジが用いられ、弾性研磨体 230 に供給された液体は弾性研磨体 230 を透過して凸型 2 表面に供給される。弾性研磨体 230 が凸型 2 の凹面成形面 21 に押し付けられているときには、液体は弾性研磨体 230 を通過して弾性研磨体 230 と凸型 2 の凹面成形面 21 との間に供給される。

- 5 弾性研磨体 230 が凸型 2 に押し当てられて凸型 2 の中心から端縁まで動いている動作中は、洗浄工程であり、弾性研磨体 230 が押し当て部 220 に押し当てられている動作中は、自己洗浄工程である。これらの弾性研磨体 230 の動作中に弾性研磨体 230 は常に回転している。レンズ成形体 1, 2 を連続して洗浄しているときには、これらの洗浄工程と自己洗浄工程が交互に行われる。また、稼働中に凸型 2 の搬入が
10 ない場合は、弾性研磨体 230 は押し当て部 220 に押し当てられた状態で回転が停止され、液体の供給も停止されているが、所定時間毎に、弾性研磨体 230 の回転と液体の供給が行われ、所定時間毎に自己洗浄工程が行われるようになっている。

- 第 7 図に自己洗浄工程が行われている状態の概念を示す。回転している弾性研磨体 230 が丸棒状体の押し当て部 220 にその周面が押し当てられて変形を受けている。
15 この変形されている弾性研磨体 230 に液体 L が液体吐出口 260 から弾性研磨体 230 の上面に注がれている。液体は、第 1 スクラブ洗浄装置 201 と第 2 スクラブ洗浄装置 202 では、弾性研磨体 230 が研磨剤が含まれたタイプでは水であり、弾性研磨体 230 が研磨剤を含まない場合は研磨剤が水に分散されたスラリーである。
第 1 スクラブ水洗浄装置 301 と第 2 スクラブ水洗浄装置 302 では、濯ぎのために
20 水又は所定の温度に加熱された水である。濯ぎのための水は純水を用いることが好ましい。研磨剤としては、一般にガラス研磨用又は金属研磨用として市販されているものを使用することができる。例えば、 Al_2O_3 、 CeO_2 、 SiO_2 、 SiO 、 ZrO

2、 Cr_2O_3 等の金属酸化物、あるいは SiC 、 C 等の炭化物を挙げることができる。
ガラス製のレンズ成形型1，2に対しては、 CeO_2 を好ましく用いることができる。
研磨剤の粒径及び形状は、研磨対象であるレンズ成形型の材質、形状及び表面付着物
によって、あるいは所望の表面粗さによって任意に決定される。研磨剤を水に分散し
5 たスラリーとして用いるのは、弾性研磨体230とレンズ成形型1，2との間の摩擦
熱を拡散させるため、及び凸面成形面11と凹面成形面21への形状追随性を上げる
ためである。

このように、自己洗浄工程は弾性研磨体を変形させながら液体を供給することによ
って弾性研磨体230自身を洗浄して汚れを除去する工程である。自己洗浄工程を設
10 けることによって、弾性研磨体230に付着した汚れや異物を除去し、汚れや異物が
弾性研磨体230からレンズ成形型1，2に再付着することを防止して、レンズ成形
型1，2の精密洗浄が可能となる。特に、テープモールド法で粘着テープ3を用いて
レンズ成形型組立体5を組み立てる方法では、粘着テープ3の粘着剤がレンズ成形型
1，2に残る場合があり、この粘着剤残りが弾性研磨体230に付着することがあり、
15 粘着剤残りがレンズ成形型1，2に再付着して汚れの原因となる。自己洗浄工程はこ
のような粘着剤残りを除去するために効果的である。また、長時間洗浄を行わない場
合、弾性研磨体230が乾燥し、乾燥状態で洗浄を行うとレンズ成形型1，2の成形
面にキズがついてしまうため、弾性研磨体230の乾燥を防止して、レンズ成形型へ
傷が付くことを防止する機能も有する。稼働中にレンズ成形型1，2の搬入が所定時
20 間以上ない場合には、一定時間毎に強制的に自己洗浄を行うことにより、弾性研磨体
230の乾燥を確実に防止することができる。

自己洗浄工程において弾性研磨体230を変形させる方法としては、丸棒状体ある

いは円筒状体の押し当て部 220 と弾性研磨体 230 とを互いに押し当てる方法が一般的である。押し当て部 220 の形状は、弾性研磨体 230 が回転したときに弾性研磨体 230 の洗浄に使用する周面全体に接する大きさが必要である。押し当て部 220 の断面形状は、丸型でも角型でも良いが、弾性研磨体 230 の材質によってキズ付き易い場合は、丸形にすることが望ましい。押し当て部 220 の材質は、鉄やステンレススチール、プラスチック、セラミックなどがあげられるが、柔らかくて弾性研磨体の押しつけに耐えられないものでは洗浄の効果が低くなる。また、錆やブリードアウトなどによって弾性研磨体 230 を逆汚染する物質は使用できない。押し当て部 220 の配置は、研磨体保持部 240 が旋回して弾性研磨体 230 がレンズ成形型 1, 2 から離脱した位置で弾性研磨体 230 に当たる部分が弾性研磨体 230 の回転軸と平行になるように配置し、弾性研磨体 230 の周面に対して均一に当たるようにすることが好ましい。

第 1 スクラブ洗浄装置 201 で行うスクラブ洗浄工程について説明する。このスクラブ洗浄工程は、第 2 スクラブ洗浄装置 202 で凹型 1 の洗浄を行う場合も同様である。搬送装置 500 が待機位置にある凸型 2 を第 1 スクラブ洗浄装置 201 に搬入し、成形型保持部 210 の吸着チャック 212 に凸型 2 の凹面成形面 21 を上にして下面を吸着保持させる。成形型保持部 210 は凸型 2 を 500 ~ 1000 r p m で回転させる。研磨体保持部 240 は弾性研磨体 230 を 30 ~ 500 r p m で回転させながら操作部 250 が支柱 241 を回転させて弾性研磨体 230 を凸型 2 の上方に配置した後、降下させて凸型 2 の中心部に弾性研磨体 230 を押し付ける。液体吐出口 260 から研磨剤を含んだスラリーを弾性研磨体 230 の上側周面に供給する。スラリーの供給量は、少なすぎると十分に凸型 2 の汚れを除去できず、多すぎるとレンズ成形

型 1, 2 や弾性研磨体 230 の回転でカバー部材 203 の外へ飛散するおそれがあり、適宜定める。自己洗浄の時に供給されたスラリーの量で十分スクラブ洗浄が可能な場合には、スクラブ洗浄中にスラリーを供給しなくても良い。弾性研磨体 230 を凸型 2 に押し付けながら回転させつつ凸型 2 の中心から端縁まで移動させて凸型 2 の凹面 5 成形面 21 を研磨剤を介して研磨する。凸型 2 を回転させると共に、研磨剤を含むスラリーを弾性研磨体 230 と凸型 2 表面との間に供給しながら、弾性研磨体 230 を回転させつつ押し当てて凸型 2 を移動洗浄する洗浄工程により、凸型 2 の凸面成形面 21 全体の汚れや異物を研磨剤でこすり取ることにより除去することができる。

洗浄工程後、操作部 250 は支柱 241 を回転させて弾性研磨体 230 をレンズ成形体 2 から押し当て部 220 に移動させ、押し当て部 220 に弾性研磨体 230 を押し当てながら研磨体保持部 240 は弾性研磨体 230 を 30 ~ 500 rpm で回転させつつ液体供給部 260 は研磨剤を含むスラリーを弾性研磨体 230 に供給し、弾性研磨体 230 を押し当て部 220 で変形させることによって、自己洗浄工程を行う。

自己洗浄を行う時間は、弾性研磨体 230 の汚れ具合によって異なるが、できる限り 15 洗浄のタクトタイムに影響がでない程度の時間で行うことが望ましく、通常はレンズ成形体 1, 2 を搬送する時間内の数秒の時間でよい。また、洗浄の開始前や長期停止の後に、弾性研磨体 230 が乾燥しているとレンズ成形体 1, 2 を傷つける可能性があるため、自己洗浄工程を行い弾性研磨体 230 を湿らせ、柔軟にしておくことが好ましい。

20 スクラブ洗浄工程で、これらの洗浄工程と自己洗浄工程とを交互に行うことによって、洗浄工程間に自己洗浄工程を行うことになり、常に清浄化した弾性研磨体 230 で洗浄工程を行うことができるため、レンズ成形型 1, 2 に汚れを残さずになおかつ

キズをつけないように洗浄することができる。

弾性研磨体 2 3 0 が研磨剤が含浸されているタイプを用いる場合は、スラリーを水に変更するだけで同じ条件で洗浄工程と自己洗浄工程とを行うことができる。

- 次に、第 1 スクラブ水洗浄装置 3 0 1 で行う水洗浄工程について説明する。この水
- 5 洗浄工程は、第 2 スクラブ水洗浄装置 3 0 2 で凹型 1 の洗浄を行う場合も同様である。
- 例えば搬送装置 5 0 0 が第 1 スクラブ洗浄装置 2 0 1 でスクラブ洗浄が終了した凸型 2 を第 1 スクラブ洗浄装置 2 0 1 から第 1 スクラブ水洗浄装置 3 0 1 に搬入し、成型保持部 2 1 0 の吸着チャック 2 1 2 に凸型 2 の凹面成形面 2 1 を上にして下面を吸着保持させる。成型保持部 2 1 0 は凸型 2 を 5 0 0 ~ 1 0 0 0 r p m で回転させる。
- 10 研磨体保持部 2 4 0 は弾性研磨体 2 3 0 を 3 0 ~ 5 0 0 r p m で回転させながら移動させて凸型 2 の上方に配置した後、降下させて凸型 2 の中心部に弾性研磨体 2 3 0 を押し付ける。液体吐出口 2 6 0 から水又は所定の温度に加熱した水を弾性研磨体 2 3 0 の上側周面に供給する。弾性研磨体 2 3 0 を凸型 2 に押し付けながら凸型 2 の中心から端縁まで移動させて凸型 2 の凹面成形面 2 1 全体を弾性研磨体 2 3 0 で擦る。レ
- 15 ンズ成型型 1, 2 を回転させると共に、弾性研磨体 2 3 0 を回転させつつレンズ成型型 1, 2 に押し当てながら水をレンズ成型型 1, 2 表面と弾性研磨体 2 3 0 との間に供給しながら、レンズ成型型 1, 2 を水洗浄する水洗浄工程により、レンズ成型型 1, 2 の成形面 1 1, 2 1 に残っている研磨剤等を擦り取ることにより除去することができる。
- 20 洗浄工程後、弾性研磨体 2 3 0 を凸型 2 から押し当て部 2 2 0 に移動させ、押し当て部 2 2 0 に弾性研磨体 2 3 0 を押し当てながら弾性研磨体 2 3 0 を 3 0 ~ 5 0 0 r p m で回転させつつ水又は所定の温度に加熱した水を弾性研磨体 2 3 0 に供給して、

自己洗浄工程を行う。また、洗浄の開始前や長期停止の後に、弾性研磨体 2 3 0 が乾燥しているとレンズ成形体 1, 2 を傷つける可能性があるため、自己洗浄工程を行い弾性研磨体 2 3 0 を湿らせ、柔軟にしておくことが好ましい。供給する液体として加熱した水を用いることにより、レンズ成形体 1, 2 を室温より高い温度に加熱することが可能であり、後述する加温した硬化性組成物の温度に接近させることが可能となる。

水洗浄工程でも、これらの洗浄工程と自己洗浄工程とを交互に行うことによって、洗浄工程間に自己洗浄工程を行うことになり、常に清浄化した弾性研磨体 2 3 0 で水洗浄工程を行うことができるため、レンズ成形型 1, 2 に汚れを残さずになおかつキズをつけないように洗浄することができる。

上記説明では弾性研磨体 2 3 0 を移動させることによってレンズ成形型 1, 2 の洗浄と自己洗浄を行っているが、弾性研磨体 2 3 0 を固定してレンズ成形体 1, 2 を保持している成形型保持部 2 1 0 と押し当て部 2 2 0 を移動させ、押し当て部 2 2 0 を弾性研磨体 2 3 0 に押し付けることによって同様にレンズ成形型の洗浄と自己洗浄を行うことができる。

また、液体供給部が弾性研磨体と共に移動して洗浄工程と自己洗浄工程の両方で同じ液体を供給するように説明しているが、液体供給部を洗浄工程と自己洗浄工程を行う位置の両方にそれぞれ配置し、それぞれ別個の液体を供給するようにしてもよい。

次に、第 2 の目的を達成する本発明のレンズ成形型乾燥方法及びレンズ成形型乾燥装置について説明する。このレンズ成形型乾燥方法及びレンズ成形型乾燥装置は、第 1 図のフローチャートの乾燥工程で用いられる。

第 8 図に第 4 図に示したレンズ成形型洗浄装置 1 0 0 に用いられている

第 1 乾燥装置 4 0 1 の概略構成を示す。第 2 乾燥装置 4 0 2 の構造は第 1 乾燥装置 4 0 1 と同じである。第 8 図に示す乾燥装置 4 0 1 は、有底円筒形のカバー部材 4 0 3 内にレンズ成形型を保持して回転させる成形型保持部 2 1 0 が配置されている。第 8 図では、凹面成形用の凸型 2 を乾燥する場合を示しているが、凹型 1 でも全く同様である。成形型保持部 2 1 0 は、垂直方向を軸とする中空の回転軸 2 1 1 を有し、この回転軸 2 1 1 はカバー部材 4 0 3 の底壁を貫通して配置されている。回転軸 2 1 1 の上端に吸引チャック 2 1 2 が設けられ、この回転軸 2 1 1 の下端部はカバー部材 4 0 3 下部の回転モーター 2 1 3 と連動している。カバー部材 4 0 3 の上方には乾燥空気を下方に向かって吹き出す乾燥空気供給部 4 1 0 が配設されている。また、吸引チャック 2 1 2 に固定された凸型 2 の上方に、温水を滴下するノズル状の温水供給部 4 2 0 が配設されている。カバー部材 4 0 3 下部の底面には排気口 4 3 1 が設けられている。カバー部材 4 0 3 内には回転軸 2 1 1 と間隙を有する液滴分離用の上部を切り取った円錐形の仕切板 4 3 2 が設けられており、凸型 2 から落ちる液滴を受け排水口 4 3 3 から排出する。乾燥空気供給部 4 1 0 から供給された乾燥空気は、下降流となって回転軸 2 1 1 と仕切板 4 3 2 との間の間隙を通過して排気口 4 3 1 から排出される。

また、第 9 図に示すような乾燥装置を用いることができる。第 9 図の乾燥装置 4 0 1 b は、基本的な構成は第 8 図に示したものと同様であるが、カバー部材 4 0 3 b の下部側面に排気口 4 3 1 が設けられ、乾燥空気供給部 4 1 0 から供給された乾燥空気は下降流となって凸型 2 の凹面成形面 2 1 の表面を通過して排気口 4 3 1 から排出される。またカバー部材 4 0 3 b の底面は

排水口 4 3 3 に向かって傾斜しており、凸型 2 から落ちた液滴を排水口 4 3 3 から排出するようになっている。その他の構成は第 8 図に示したものと同様であるので、同じ符号を付してその説明は省略する。

これらの乾燥装置 4 0 1、4 0 1 b を用いる乾燥工程では、搬送装置 5 0 0 が第 1 スクラブ水洗浄装置 3 0 1 で水洗浄され、濡れた凸型 2 を第 1 スクラブ水洗浄装置 3 0 1 から第 1 乾燥装置 4 0 1 に搬入し、凸型 2 の下面を吸引チャック 2 1 2 に吸着保持させる。成型型保持部 2 1 0 が所定の回転数で凸型 2 を回転させながら温水供給部 4 2 0 から凸型 2 の凹面成形面 2 1 表面に温水を滴下する温水供給工程を行う。滴下された温水は遠心力で押し広げられ、凸型 2 の凹面成形面 2 1 に均一な薄い膜を形成する。次に、成型型保持部 2 1 0 が凸型 2 を高速回転させて水切りを行いながら乾燥空気供給部 4 1 0 から乾燥空気を凸型 2 表面に供給し、凸型 2 の凹面成形面 2 1 表面の温水の膜を蒸発させ、凸型 2 を乾燥する乾燥工程を行う。

温水供給工程において、常温の水ではなく温水を用いるのは、レンズ成型型 1、2 の表面水を蒸発しやすくするためであり、蒸発潜熱による温度低下を防ぐためである。温水を供給しているときのレンズ成型型の回転速度は 5 0 ~ 3 0 0 r p m、好ましくは 1 0 0 ~ 2 0 0 r p m が良く、水の温度は 3 0 ~ 1 0 0 °C、好ましくは 5 0 ~ 7 0 °C が良く、水の吐出量はレンズ成型型の表面積が 2 0 ~ 1 0 0 c m² の場合 2 ~ 2 0 0 m l、好ましくは 1 0 ~ 1 0 0 m l が良い。これらの条件は、レンズ成型型の表面積、比熱、熱変形温度、乾燥空気の質・量、雰囲気置換の程度、後工程での成型型の必要温度などを勘案して決めることができる。水を吐出するもう一つの目的は、レン

ズ成形型 1, 2 が前工程から持ち込んだ研磨剤などの汚れを流し落とすことである。従って、供給される水の質は水切り乾燥後の工程で要求される表面の清浄度に応じて一定に保たれている必要があり、必要に応じて純水を使用する。また、水の吐出はレンズ成形型 1, 2 を均一に洗浄するために回転させながら行う。必ずしも流水の状態でなくても良く、たとえば噴霧状、水蒸気状、または超音波を伴っても良い。

乾燥工程において、成形型を高速回転させながらレンズ成形型 1, 2 の表面の雰囲気乾燥空気により置換する目的は、表面を乾燥させた後、成形型の周面をも乾燥させるためである。この場合の成形型の回転速度は水を振り切るために 200 ~ 3000 rpm、好ましくは 800 ~ 2000 rpm が良く、供給する乾燥空気の絶対湿度は、10 g/kg 以下、好ましくは 5 g/kg 以下が良く、風量は 0.5 m³/min 以上、好ましくは 1.0 m³/min 以上が望ましい。雰囲気の置換効率を高めるため、乾燥空気供給部 410 と凸型 2 を挟んで反対側に排気口 431 を設けることが好ましい。これにより、乾燥空気供給部 410 から下方に向かって吹き出された乾燥空気はほぼ垂直方向に流れて成形面 21 表面付近を流れて排気口 431 より排出される。乾燥空気供給部 410 とレンズ成形型 1, 2 を挟んで反対側に排気口がない場合は、レンズ成形型 1, 2 の表面周囲の湿度が高くなり乾燥が妨げられる。レンズ成形型 1, 2 の表面は、乾燥空気を供給するときに蒸発潜熱により冷却されるため、排気口を設けない場合は一旦乾燥した後に成形型の表面で再度露結する場合があるので、雰囲気が入れ替わるまで乾燥空気を供給し続けなければならない。なお、乾燥空気を加温することも可能であ

る。

後工程でのレンズ成形型の必要温度に制限がない場合は、温水の温度を高く、また吐出量を多く設定することにより、乾燥空気の絶対湿度を高く、風量を少なくすることができる。反対に、後工程でのレンズ成形型の必要温度
5 を室温近辺にする場合は、温水の温度を低く、また吐出量を少なく設定し、乾燥空気の絶対湿度を低く、風量を多くする必要がある。

供給する乾燥空気としては、冷媒による冷却式やシリカゲル等の吸着式など一般的な除湿機によって得られるもので良く、水切りの際に飛散防止が図れていれば圧縮空気を使用しても良い。また、空気を加熱することにより相対湿度を下げた乾燥空気
10 もよい。乾燥空気は温水を滴下するときにも供給し続けても良い。

このようなレンズ成形型乾燥方法及び乾燥装置によれば、回転しているレンズ成形体に加温した水を注ぐことによって、レンズ成形型表面の汚れや異物を洗浄化することができると共に、レンズ成形型を加温し、レンズ成形型を回転させながら乾燥空気を供給することによって、レンズ成形型表面に均一な薄い水膜が形成された後、表面
15 の水がレンズ成形型の蓄熱や温水自身の熱で蒸発するため、レンズ成形型表面に水やけ、しみ等の欠点を残さずに乾燥することができる。フロン系、アルコール系、塩素系等の有機溶剤を使用しないため、環境負荷が少なく、非防爆仕様の装置にすることができる。また、新たに工程を付加することもなく、簡素で安価な装置でありながら水やけ・しみ等を起こさない乾燥が可能である。

20 (実施例 1)

前工程で、ウレタン製スポンジによって表面をスクラブ洗浄された直径 90 mm のプラスチック成形用ガラス型を、第 8 図に示す乾燥装置 401 内に

セットした。

前記ガラス型を 2 0 0 r p m の速度で回転させながら、温水供給部 4 2 0 から前記ガラス型の表面中央部へ 6 0 °C に熱せられた純水を 2 0 m l 吐出した。

- 5 次、前記ガラス型を 2 0 0 0 r p m の速度で回転させながら、絶対湿度 5 g / k g の乾燥空気 1 . 0 m³ / m i n を乾燥空気供給部 4 1 0 から供給した。この時、排気口 4 3 1 から 1 . 0 m³ / m i n で排気した。

その後、ガラス型を取り出し表面および外周部側面の乾燥状態を確認し、ガラス型からプラスチックレンズを成形した。

10 (実施例 2)

前工程で、界面活性剤を含むアルカリ溶液に浸漬することによって表面を洗浄された直径 9 0 m m のプラスチック成形用ガラス型を第 9 図に示す乾燥装置 4 0 1 b 内にセットした。

- 15 前記直径 9 0 m m のプラスチック成形用ガラス型を 2 0 0 r p m の速度で回転させながら、温水供給部 4 2 0 から前記プラスチック成形用ガラス型の表面中央部へ 7 0 °C に熱せられた純水を 3 0 m l 吐出した。

- 20 次、前記プラスチック成形用ガラス型を 2 0 0 0 r p m の速度で回転させながら、絶対湿度 3 g / k g の乾燥空気 2 . 0 m³ / m i n を乾燥空気供給部 4 1 0 から供給した。この時、排気口 4 3 1 から 2 . 0 m³ / m i n で排気した。

その後、プラスチック成形用ガラス型を取り出し表面および外周部側面の乾燥状態を確認した。

上記実施例 1 と 2 により水切り乾燥したガラス型の表面および外周部側面の乾燥状態を確認したところ、水滴や曇り等の残りはなく、すべて完全に乾燥できていた。また、実施例 1 と 2 により水切り乾燥したガラス型を用いてプラスチックレンズを成形したところ、得られたレンズの品質に問題はな
5 く良好な品質であった。

これらの洗浄工程で清浄化された凹型 1 と凸型 2 は、レンズ成形型洗浄装置 100 に連結されている図示しない組立装置で粘着テープを用いて第 2 図 (b) に示したようなレンズ成形型組立体 5 に組み立てられる。

レンズ成形型 1, 2 の組立は、レンズ成形型 1, 2 の求心を行った後、レ
10 ンズ成形型 1, 2 の非成形面側を保持した状態で基準高さに対する成形面の中心高さが計測される。そして、レンズ成形型 1, 2 の中心が同一線上にくるようにレンズ成形型 1, 2 を保持して移送する。その後、予め定めた基準位置に対するレンズ成形型 1, 2 中心部の高さデータを基に演算処理を行い、
15 レンズ成形型 1, 2 成形面が所定の間隔になるように保持したレンズ成形型 1, 2 を移送する。最後に、レンズ成形型 1, 2 外周面に粘着テープを 1 周以上巻き付けてレンズ成形型組立体 5 が形成され、粘着テープ 3 を切断して完了する。

また、レンズ成形型 1, 2 の組立には、キャビティ形成部材として筒状の樹脂製ガスケットを用いる場合もある。レンズ成形型 1, 2 が所定の間隔に
20 なるように、レンズ成形型 1, 2 をガスケットに圧入することにより、レンズ成形体組立体を形成できる。

次に、第 3 の目的を達成する本発明のプラスチックレンズの製造方法について説明

する。第3図に示した硬化性組成物注入工程では、硬化性組成物6の粘度を低下させて細い注入ノズル7からの注入の流量を増大させ、注入の効率を高めるために压力容器8の外面にヒーター11を配置し、流路となる配管9にもヒーター12を巻いてヒーター11, 12を加熱することにより硬化性組成物6を室温より加熱する場合がある。例えば加温の影響が少ない光硬化性の硬化性組成物を加温して粘度を低下させる操作が行われる。一方、重合反応性が高いため、室温より低い温度で保管し、室温より低い温度で初期重合を行わなければならない硬化性組成物がある。従来は、硬化性組成物の温度にかかわらずレンズ成形型組立体5の温度は室温であった。

しかしながら、レンズ成形型1, 2の温度と硬化性組成物6の温度差が大きいと、充填した硬化性組成物6に対流が生じる。対流は、両者の温度差が小さくなるまで消滅しない。対流が発生した状態で硬化性組成物6を硬化させると、内部歪みが発生し、得られるレンズの光学特性が損なわれ、歩留まり低下の原因となっていることが判明した。

そのため、硬化性組成物6を室温より高い温度に加熱又は室温より低い温度に冷却すると共に、レンズ成形型1, 2の温度を硬化性組成物6の温度 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 未満、好ましくは硬化性組成物の温度 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 未満に加熱又は冷却することにより、成形して得られるプラスチック眼鏡レンズの歩留まりを顕著に向上させることができた。レンズ成形型1, 2の温度は、省エネルギーの観点から、硬化性組成物6の温度より上記範囲内であることが望ましい。

レンズ成形型1, 2を加熱又は冷却するには、例えば第4図に示したレンズ成形型洗浄装置100の後にレンズ成形型1, 2を加熱する温風加熱器や加熱炉を配置したり、冷却用の恒温槽を配置することにより可能である。

レンズ成型型 1, 2 を加温する場合は、上述したスクラブ水洗浄装置 3 0 1, 3 0 2 の水を所定の温度に加熱した水を用いることと上記温水を利用した乾燥装置 4 0 1, 4 0 2 を採用することにより、特別な加熱装置を用いずにレンズ成型型 1, 2 を加温することができるため、省エネルギー、装置コスト、製造リードタイムから有利である。

スクラブ水洗浄装置 3 0 1, 3 0 2 における水の温度は、硬化性組成物 6 を注入するまでの時間やレンズ成型型 1, 2 の熱容量を考慮して、硬化性組成物 6 の温度より 1 0℃以上高い温度に設定する。加熱した水の使用量は、レンズ成型型 1, 2 を十分に洗浄できる程度であれば、十分にレンズ成型型 1, 2 を加温することが可能であるが、レンズ成型型 1, 2 の厚さによっては、洗浄に必要な量よりも多く供給することが必要になる場合がある。レンズ成型型 1, 2 を加温することによって、温水を用いる次の乾燥工程におけるレンズ成型型 1, 2 表面の水が速く蒸発し、乾燥時間を短縮できる利点がある。

乾燥装置 4 0 1, 4 0 2 によるレンズ成型型 1, 2 の加熱は、加熱した水でレンズ成型型の表面の異物、汚れ、研磨剤残りを洗い流すような水量を供給すれば、通常の水と水量でレンズ成型型 1, 2 を十分に加温することが可能であるが、水洗浄装置 3 0 1, 3 0 2 で加熱した水を使用しない場合や、硬化性組成物 6 を注入するまでの時間が長い場合は、通常より多く水を供給することが必要になる場合がある。

なお、硬化性組成物 6 の粘度が高いと、凸レンズのように外周の厚さが極端に薄いレンズ成型型組立体 5 のキャビティ 4 内では、注入時に流路が乱れ、未充填状態で硬化性組成物が溢れ出す現象が生じる。その結果、未充填不良となり、硬化性組成物の再充填が必要となるため、手直し工数が増加する要因となる。硬化性組成物を加温す

ることにより、硬化性組成物の粘度を低下させ、未充填の問題が無くなり、手直しロ
 スがなくなるという利点がある。

(実施例 3)

スクラブ水洗浄装置 3 0 1, 3 0 2 と乾燥装置 4 0 1, 4 0 2 の両方に温純水供給
 5 ユニットから同じ温度に加熱した水を供給し、レンズ成形型 1, 2 を加熱した。温純
 水供給ユニットの設定温度を 6 0 ℃、5 5 ℃、5 0 ℃、4 5 ℃、4 0 ℃、3 5 ℃、3
 0 ℃、未設定（常温 2 4 ℃）とし、清浄化後のレンズ成形型 1, 2 と硬化性組成物の
 温度差に対する内部歪みの発生率を調査した。硬化性組成物の充填時の温度は、凸レ
 ンズのように外周の厚さが極端に薄いものであっても、注入時に流路が乱れることに
 10 よって生じる未充填不良が発生しない温度である 3 5 ℃で行った。結果を表 1 に示す。

表 1

設定温度	成形型温度	硬化性組成物の温度	温度差	歪み発生率
6 0 ℃	4 8 ℃	3 5 ℃	1 3 ℃	1 0 0 %
5 5 ℃	4 4 ℃	3 5 ℃	9 ℃	2 %
5 0 ℃	3 9 ℃	3 5 ℃	4 ℃	0 %
4 5 ℃	3 5 ℃	3 5 ℃	0 ℃	0 %
4 0 ℃	3 1 ℃	3 5 ℃	4 ℃	0 %
3 5 ℃	2 8 ℃	3 5 ℃	7 ℃	0 . 5 %
3 0 ℃	2 5 ℃	3 5 ℃	1 0 ℃	8 %
常温 2 4 ℃	2 4 ℃	3 5 ℃	1 1 ℃	7 5 %

表 1 の結果より、レンズ成形型の温度と硬化性組成物の温度差が 1 0 ℃未
 満、好ましくは 5 ℃未満とすることにより、内部歪みの発生率を 1 0 0 % か
 15 ら 0 % に近づけることができる。

上記説明では、凹型の凸面成形面と凸型の凹面成形面を洗浄していたが、

硬化性組成物の硬化に紫外線を用いる場合は、成形型の光透過性を完全にするために、成形型非成形面の清浄化も行う場合がある。

産業上の利用可能性

- 5 本発明のスクラブ洗浄方法、スクラブ洗浄装置、レンズ成形型乾燥方法、レンズ成形型乾燥装置及びプラスチックレンズの製造方法は、プラスチック眼鏡レンズなどのプラスチックレンズを注型重合成形により製造する際に利用される技術である。

請求の範囲

1. プラスチックレンズを成形するレンズ成形型を回転させると共に、弾性研磨体を回転させつつ前記レンズ成形型表面に押し当てながら液体を前記レンズ成形型表面と前記弾性研磨体の間に供給して前記レンズ成形型を洗浄する洗浄工程と、
5 前記弾性研磨体を回転させつつ液体を前記弾性研磨体に供給しながら前記弾性研磨体を変形させて前記弾性研磨体を洗浄する自己洗浄工程と
を有することを特徴とするスクラブ洗浄方法。
2. 請求の範囲第1項記載のスクラブ洗浄方法において、
10 前記洗浄工程及び前記自己洗浄工程における液体が、研磨剤を水に分散させたスラリーであることを特徴とするスクラブ洗浄方法。
3. 請求の範囲第1項記載のスクラブ洗浄方法において、
前記洗浄工程及び前記自己洗浄工程における液体が、水であることを特徴とするスクラブ洗浄方法。
- 15 4. 請求の範囲第1項記載のスクラブ洗浄方法において、
前記弾性研磨体と棒状体とを互いに押し当てることによって前記弾性研磨体を変形させて自己洗浄を行うことを特徴とするスクラブ洗浄方法。
5. 請求の範囲第1項記載のスクラブ洗浄方法において、
前記洗浄工程と前記自己洗浄工程とを交互に行うことを特徴とするスクラブ洗浄方
20 法。
6. プラスチックレンズを成形するレンズ成形型を保持して回転させる成形型保持部と、前記成形型保持部と離間して設けられた押し当て部と、弾性研磨体を保持して

回転させる研磨体保持部と、前記弾性研磨体を前記レンズ成型型に押し当てながら前記弾性研磨体又は前記レンズ成型型を移動させる洗浄動作と前記弾性研磨体を前記押し当て部に押し当てる自己洗浄動作を行うように前記成型型保持部及び／又は前記研磨体保持部を動作させる操作部と、液体を前記洗浄動作と前記自己洗浄動作を行って

5 いる前記弾性研磨体に供給する液体供給部とを有することを特徴とするスクラブ洗浄装置。

7. 請求の範囲第6項記載のスクラブ洗浄装置において、

前記操作部が、前記洗浄動作と前記自己洗浄動作とを交互に行うと共に、前記洗浄動作が一定時間行われな

10 プ洗浄装置。

8. 請求の範囲第6項記載のスクラブ洗浄装置において、

前記液体供給部が、研磨剤を水に分散させたスラリーを供給することを特徴とするスクラブ洗浄装置。

9. 請求の範囲第6項記載のスクラブ洗浄装置において、

15 前記液体供給部が、水を供給することを特徴とするスクラブ洗浄装置。

10. プラスチックレンズを成形するレンズ成型型を回転させながら所定の温度に加熱した水を前記レンズ成型型表面に供給する温水供給工程と、

温水供給工程後、前記レンズ成型型を回転させながら前記レンズ成型型表面に乾燥空気を供給する乾燥工程と

20 を有することを特徴とするレンズ成型型乾燥方法。

11. 請求の範囲第10項記載のレンズ成型型乾燥方法において、

前記加温した水が純水であることを特徴とするレンズ成型型乾燥方法。

1 2. プラスチックレンズを成形するレンズ成形型を保持して回転させる成形型保持部と、前記レンズ成形型の表面に所定の温度に加熱した水を供給する温水供給部と、前記レンズ成形型の表面に乾燥空気を供給する乾燥空気供給部とを有することを特徴とするレンズ成形型乾燥装置。

5 1 3. 請求の範囲第 1 2 項記載のレンズ成形型乾燥装置において、

前記乾燥空気供給部が前記成形型保持部の上方に配置され、前記成形型保持部の周りを囲むカバー部材の下部に排気口が設けられていることを特徴とするレンズ成形型乾燥装置。


1 4. 一对のレンズ成形型を所定間隔離間させて対向配置させ、前記レンズ成形型
10 間の隙間を封止してレンズ形状のキャビティを形成し、前記キャビティに硬化性組成物を充填し、前記硬化性組成物を硬化させてプラスチックレンズを成形するプラスチックレンズの製造方法において、

前記硬化性組成物を室温より高い温度に加熱又は室温より低い温度に冷却すると共に、前記一对のレンズ成形型の温度を前記硬化性組成物の温度 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 未満に加熱又は冷却することを特徴とするプラスチックレンズの製造方法。
15


1 5. 請求の範囲第 1 4 項記載のプラスチックレンズの製造方法において、

前記一对のレンズ成形型を所定の温度に加熱した水で洗浄及び／又は乾燥することにより前記一对のレンズ成形型を加熱することを特徴とするプラスチックレンズの製造方法。


第1図




第2図




第3図




第 4 図




第 5 図




第6図




第 7 図



第 8 図



第 9 図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/13623

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ B29C33/72, F26B5/08, F26B11/18, F26B21/00//B29L11:00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ B29C33/72, F26B5/08, F26B11/18, F26B21/00//B29L11:00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

DIALOG (WPI·IMAGE)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 6-312163 A (Canon Inc.), 08 November, 1994 (08.11.94), Par. No. [0007] (Family: none)	10-12 13
Y A	EP 764478 A1 (EBARA CORP.), 26 March, 1997 (26.03.97), Claim 1; column 1, lines 7 to 12; column 4, line 18 to column 5, line 45 & JP 9-92633 A Claim 1; Par. Nos. [0001], [0011] to [0015], [0026]	10-12 1-9, 13

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
27 January, 2004 (27.01.04)

Date of mailing of the international search report
10 February, 2004 (10.02.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/13623

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, A	JP 2003-146667 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 21 May, 2003 (21.05.03), Par. Nos. [0001], [0067] to [0073] (Family: none)	1-9
A	JP 5-269757 A (Tsuaítowanfarengonyejishuuyenjiou yuen), 19 October, 1993 (19.10.93), Par. Nos. [0011], [0025] (Family: none)	14, 15
A	JP 8-258171 A (Mitsubishi Rayon Co., Ltd.), 08 October, 1996 (08.10.96), Par. No. [0004] (Family: none)	14, 15

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/13623

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

The inventions as set forth in Claims 1-9 relate to a scrub washing method, the inventions as set forth in Claims 10-13 relate to a lens forming die drying method, and the inventions as set forth in Claims 14 and 15 relate to a plastic lens manufacturing method.

Accordingly, the inventions as set forth in each group do not have a special technical feature because they are different from each other in technical field.

1. ☒ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☒ No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ B29C33/72, F26B5/08, F26B11/18,
F26B21/00//B29L11:00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ B29C33/72, F26B5/08, F26B11/18,
F26B21/00//B29L11:00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2004年
 日本国登録実用新案公報 1994-2004年
 日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

DIALOG (WPI・IMAGE)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y A	JP 6-312163 A (キャノン株式会社) 1994. 1 1. 08, 【0007】 (ファミリーなし)	10-12 13
Y A	EP 764478 A1 (EBARA CORPORATION) N) 1997. 03. 26, 請求項1、第1欄第7-12行、第4 欄第18行-第5欄第45行 & JP 9-92633 A, 請 求項1、【0001】、【0011】-【0015】、【002 6】	10-12 1-9, 13

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

27. 01. 2004

国際調査報告の発送日

10. 2. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

岩田 行剛

4 F

2931

電話番号 03-3581-1101 内線 3430

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PA	JP 2003-146667 A (松下電器産業株式会社) 2003. 05. 21, 【0001】、【0067】-【0073】 (ファミリーなし)	1-9
A	JP 5-269757 A (ツアイトワンフアーレンゴンイエジ シュウイエンジオウユエン) 1993. 10. 19, 【001 1】、【0025】 (ファミリーなし)	14, 15
A	JP 8-258171 A (三菱レイヨン株式会社) 1996. 10. 08, 【0004】 (ファミリーなし)	14, 15

第 I 欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第 1 ページの 2 の続き)

法第 8 条第 3 項 (P C T 1 7 条 (2) (a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
つまり、
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であって P C T 規則 6. 4 (a) の第 2 文及び第 3 文の規定に従って記載されていない。

第 II 欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第 1 ページの 3 の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲 1 - 9 に記載の発明はスクラブ洗浄方法に関するものであり、請求の範囲 1 0 - 1 3 に記載の発明はレンズ成形型乾燥方法に関するものであり、請求の範囲 1 4, 1 5 に記載の発明はプラスチックレンズの製造方法に関するものである。

したがって、各群に記載の発明は、技術分野が相違するので、単一の特別の技術的特徴を有しない。

1. ☒ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
☒ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。